

## Arova Antik-Patina

1003

Vernice pigmentata per ottenere vari effetti di invecchiamento per uso commerciale e industriale

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali


Vernice pigmentata a base di alcol per ottenere vari effetti di invecchiamento e un carattere antico sul legno. Come fondo sono adatte sia le vernici per mobili a base solvente che quelle a base d'acqua. Per ottenere un aspetto antico nella verniciatura di mobili e arredi interni.

#### Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**  
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

#### Campi di applicazione



Per mobili, arredamenti interni, pannellature e soffitti di legno.

A seconda della vernice per mobili utilizzata, il prodotto è adatto per superfici di mobili e arredamenti d'interno nei campi di utilizzo II - IV secondo ÖNORM A 1610-12.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.


### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso. Questo rende il prodotto a bassa viscosità e lavorabile.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Arova Antik-Patina (1003) viene applicata tra il fondo e la finitura.
- Si devono evitare quantità di applicazione molto elevate, in quanto la finitura può mostrare una ridotta adesione in questi punti.
- Non svuotare il prodotto dal dispositivo di applicazione o il prodotto contaminato da polvere di legno nel contenitore originale.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Consultare le nostre **ARL 110 - „Direttive per la colorazione del legno“**.

#### Metodo di applicazione



	Pistola a tazza
Ugello Ø (mm)	1,5 - 1,8
Pressione spruzzo (bar)	1,5

<b>Resa per mano (m<sup>2</sup>/l)</b>	10
--	----

La resa indicata comprende l'overspray.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

### Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



30 min.

Ritoccabile	30 minuti
Riverniciabile (vernici a base solvente)	30 minuti
Riverniciabile (vernici a base acqua)	30 minuti

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

### Pulizia degli utensili



8501



8017

Con Waschverdünner (8501) o Nitro-Verdünner (8017) subito dopo l'uso.

## SUPPORTO

### Tipo di supporto

Legno di latifoglia e di conifera (legno massiccio, pannelli impiallacciati, pannelli di truciolato (rivestiti)-, pannelli di fibra di legno).

### Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi, cere e polvere di carteggiatura.

### Preparazione del supporto

#### Tingere il supporto con il colore di base desiderato:

Per i legni di conifera si consiglia l'uso di Arova Ultra (1360) o Arova Alpin (1361), per i legni di latifoglia si consiglia l'uso di coloranti come Arova Flex (1340) o Arova Classic (1333); per i tipi di colorante elencati si possono usare sia vernici a base d'acqua che a base di solventi.

## CICLO DI VERNICIATURA

### Fondo

1 - 2 x fondo con carteggiatura intermedia con sistemi di verniciatura per mobili come Aduro Legnopur (2513) o Bluefin Resist (2963).

### Carteggiatura intermedia




Al più presto dopo un tempo di essiccazione di circa 3 ore a temperatura ambiente, ma preferibilmente durante la notte. Grana 280 / Successivamente ricarteggiare con un vello abrasivo (ad es. Scotch Brite della ditta 3 M).

Se si scelgono tempi di essiccazione intermedi più brevi, Arova Antik-Patina 1003) è più difficile da rimuovere dalle superfici.

Per le superfici spazzolate la carteggiatura intermedia viene effettuata con un velo di carta abrasiva.

Evitare di carteggiare in profondità fino al legno! Spolverare le superfici!

<b>Applicazione del prodotto</b>	<p>1 x Arova Antik-Patina (1003) / Il prodotto viene applicato a spruzzo in modo uniforme e non troppo spesso sulle superfici appena carteggiate.</p> <p>Dopo un tempo di asciugatura di circa 20 minuti a temperatura ambiente, la patina viene rimossa dalle aree in rilievo con carta vetrata (grana 280); se necessario, si può poi rilavorare leggermente con un velo di carta abrasiva. Se si procede in questo modo, il prodotto rimane in profondità e negli angoli degli elementi profilati e conferisce all'oggetto il carattere antico desiderato.</p>
<b>Verniciatura successiva</b>	<p>La finitura finale viene applicata con le stesse vernici utilizzate per il fondo, con quantità di applicazione normali. Non applicare uno strato troppo sottile.</p> <p>Per una buona adesione intermedia, è importante che la carteggiatura intermedia, la successiva applicazione e il ritocco di Arova Antik-Patina (1003) e la mano di finitura vengano eseguite entro 8 ore. Tempi d'attesa più lunghi riducono l'aggrappaggio.</p>
<b>INDICAZIONI PER GLI ORDINI</b>	
<b>Confezioni</b>	750 ml, 5 l
<b>Tonalità / gradi di brillantezza</b> 	<p><b>Tonalità standard:</b>          Farblos (1003400100)          Weiß (1003040741)          Rotbraun (1003040742)          Dunkelbraun (1003040743)          Schwarz (1003040744)          Creme (1003040745)          Grau (1003040747)          Beige (1003040746)</p> <p>Le colorazioni possono essere mescolate tra loro e schiarite con Arova Antik-Patina Farblos (1003400100).</p> <p>Prima di iniziare i lavori di colorazione effettuare sempre una colorazione di prova sul legno originale trattato con la vernice prevista per poter valutare la tonalità finale. Per ogni commessa utilizzare solo colorante con lo stesso numero di lotto.</p>
<b>Prodotti complementari</b>	<p>Aduro Legnopur (2513)          Bluefin Resist (2963)          Arova Alpin (1361)          Arova Classic (1333)          Arova Flex (1340)          Arova Ultra (1360)          Nitro-Verdünner 8017 (8017)          Waschverdünner 8501 (8501)</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>

## ULTERIORI INDICAZIONI

### Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.  
Al fresco, ma protetto dal gelo.

### Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).