

Bluefin Wax

2991

Vodou ředitelný vosk pro povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiéru pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí, vodou ředitelný vosk pro průmyslové nanášení na neošetřené, nebo předem lakované hoblované dřevo, dřevěné stropy a nábytkové plochy; s dobrou odolností proti vodě, rychle schne, velmi dobrá blokovácí schopnost. Ošetřeným povrchům dodává elegantní matný efekt a sametově hebký dotek. Určený k nanášení stříkáním, nebo poléváním.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Zkouška 5: Odolnost vůči malým zdrojům vznícení: 5-B




- **ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)**
Ve spojení s podkladem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1



- **Francouzské nařízení DEVL1104875A**
Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

Oblasti použití

Běžně namáhaných ploch nábytku a vybavení interiéru



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování




- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Bluefin Wax 2991 lze nanášet buď 2 x na surové dřevo, nebo jednou na povrch opatřený základním lakem na nábytek 2K-PUR-Möbellack.
- Dřeviny obsahující ve vodě rozpustné extraktivní látky (např. dub) se aktivují při použití vodou ředitelných nábytkových systémů. Aby se zabránilo možnému zabarvení nebo vzniku skvrn na povrchu (které mohou být různě výrazné v závislosti na původu dřeva), doporučujeme při lakování **dubu**, **modřínu** a jiných dřevin s vysokým podílem extraktivních látek předzákladování produktem Aduro Primer (2523).

Případně pro listnaté dřeviny Bluefin Terra-Base Ultra (2913) lez použit jako základ

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek.**

Technika nanášení



	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat, etc.)	Nádobková pistole	Polévání
Tryska Ø (mm)		0,23 - 0,28	1,80	-
Stříkací tlak (bar)		100 - 120	3	-
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-	
Ředidlo	Voda			
Přídavek ředidla (%)		-	5	-
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m ²)	80 - 100	80 - 100		80 - 100
Celkové nanášené množství (g/m ²)	max. 300			

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)




Brousitelný a přelakovatelný

Během procesu schnutí musí být zajištěna dobrá cirkulace vzduchu. Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků barvy doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Odstupňované broušení dřeva Zrnitost 180 - 240

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základování 1 x Bluefin Wax (2991)
Alternativou je nábytkový lak na vodou ředitelné bázi, např. Bluefin Resist (2963) nebo je možné použít Bluefin Unistar Thix (2966)

Mezibroušení



Bluefin Wax (2991) Mezibroušení brusným rounem např. Scotch-Brite od 3m.
Vodouředitelný nábytkový lak: Zrnitost P 280 brusné rouno
Zamezte probroušení!
Odstraňte prach vzniklý broušením.

Vrchní vrstva

1 x Bluefin Wax (2991)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění a ošetřování

Čistěte vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) nebo jemným domácím čistícím prostředkem Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdeho voskového oleje.

Použití ošetřovacích přípravků není možné kvůli voskovanému povrchu - nebezpečí lokálního vyleštění a tvorby skvm!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení 5 kg, 25 kg, 120 kg

Stupeň lesku Bluefin Wax G50 (2991000150)

Související produkty

Aduro Primer (2523)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Bluefin Resist (2963)
Bluefin Terra-Base Ultra (2913)
Bluefin Unistar Thix (2966)
Clean-Möbelreiniger (7202)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Dodávaná viskozita: 21 – 31 sekundy dle DIN 53211
(4 mm průtokový pohárek při 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.