

Efekty powierzchniowe na meblach - efekt skóry

Za pomocą produktów firmy ADLER można obecnie nadać meblom drewnianym modny styl skóry - Meble lakierowane z efektem skóry opracowanym w firmie ADLER wyznaczają trendy w modzie...

 10.08.2016

Zastosowane produkty



Pigmpur G50



Aduro Legnopur

Kroki



Krok 1 – Przygotowanie podłoża

Przygotowane podłoże przeszlifować bezpośrednio przed rozpoczęciem lakierowania.



Krok 2 – Legnopur

Nakładanie warstwy Legnopur.



Krok 3 - Pigmopur

Teraz wykonać natrysk jednej warstwy lakieru ADLER Pigmopur w wybranym odcieniu barwy. Wybrany odcień będzie kolorem pęknięć. Do tego naturalnego, brązowego efektu skóry, Technik Zastosowań firmy ADLER, Wolfgang Eder, wybrał RAL 8016 (brąz mahoniowy).



Krok 4 – Lakier pękający

Po wyschnięciu Pigmopuru w temperaturze pokojowej przez przynajmniej dwie, a maksymalnie sześć godzin, przychodzi kolej na lakier pękający. Proszę wykonać bez szlifowania międzyoperacyjnego równomierny natrysk lakierem ADLER Reißlack w wybranym odcieniu – tutaj jest to RAL 8011 (brąz orzechowy). Im więcej lakieru się naniesie, tym obraz pęknięć będzie grubszy.



Krok 4 – Lakierowanie powierzchniowe

Lakier pękający (Reißlack) musi schnąć w temperaturze pokojowej przez minimum trzy, maksimum osiem godzin. Wtedy brakuje tylko polakierowania powierzchniowego za pomocą światłoodpornego lakieru poliuretanowego w wybranym stopniu matowości. Bardzo dobrze nadaje się do tego lakier ADLER Pigmotop, tutaj w G10.

Nagłówek



